

Karta technologiczna surowca PE Mat RP31P

Materiał główny

Matowa biała folia polietylenowa z gładką, chłonną matową powłoką nawierzchniową.

Gramatura - 94 g/m²

Grubość - 95 µm

Klej RP31 PURUS Wodorozcieńczalny akryl

Podkład Biały przezroczysty pergaminowy papier podkładowy.

Gramatura - 62 g/m²

Grubość - 54 µm

Całkowita grubość

Przyczepność początkowa 12 N/25mm

Minimalna temperatura aplikacji 10 °C

Temperatura pracy od -40°C do 100°C

RP31 Purus może być używany do sterylizacji za pomocą promieniowania gamma i EtO. Do produkcji RP31 Purus nie używa się naturalnego lateksu kauczukowego ani materiałów pochodzenia zwierzęcego. Laminat Pharmagloss / RP31 Purus uzyskał ocenę < 1 w analizie sensorycznej pośredniego przejścia smaku zgodnie z normą EN 1230-2 (test Robinsona). Akredytowane laboratorium posiada dopuszczenie RP31 Purus zgodnie z wymaganiami europejskimi do bezpośredniego kontaktu z suchą i wilgotną, nietłustą żywnością z wyjątkiem mleka i produktów mlecznych; zgodnie z przepisami FDA klej ten może mieć bezpośredni kontakt z suchą żywnością lub musi być oddzielony od żywności barierą funkcjonalną. RP31 Purus jest dopuszczony z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta (przetestowany na migrację) do **etykietowania worków z krwią**. Laboratorium posiada akredytację EN ISO 17025 w zakresie analityki oraz ISO 17065 w zakresie certyfikacji.