



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW „SIBET”
Spółka Akcyjna w Kielcach, 25-852 Kielce, ul. Chorzowska 22
www.sibet.com.pl 16

PŁYTA PERONOWA TYPU NG - z ekspozowanym kruszywem
Typ: Płyta peronowa typu NG o wym. 200 x 99,5 x 10cm

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Wytrzymałości na ściskanie Klasa betonu	≥C40/50
Nasiąkliwość	≤3%
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odłagających 3% NaCl - ubytek masy z powierzchni przeznaczonej do ruchu	po 112 cyklach średnia <0,1kg/m² pojedynczy wynik ≤0,2kg/m²
Odporność na ścieranie	15 mm Metoda A ΔV≤13500mm³ Metoda B
Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem	≤ 20mm
Odporność na poślizg USRV	≥ 55 USRV
Całkowita zawartość alkaliów w betonie Na ₂ O _{eq}	≤ 3kg



Jednostka certyfikująca: nie dotyczy
Aprobata Techniczna IBDiM:
Nr AT/2016-02-3235
Nr Krajowej Deklaracji Właściwości
Użytkowej: SIB/217-1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych,
instrukcja obsługi i stosowania, informacja
o bezpieczeństwie dostępne na stronie
internetowej producenta:
<http://www.sibet.com.pl>

Płyta peronowa przeznaczona jest do budowy peronów jedno i dwukrawędziowych dla skrajni 1675mm oraz 1725mm, do peronów w standardzie podstawowym. Wyrób osiąga deklarowane właściwości użytkowe po 28 dniach od daty produkcji.