PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW „SIBET”
Spółka Akcyjna w Kielcach, 25-852 Kielce, ul. Chorzowska 22
www.sibet.com.pl
16

PŁYTA PERONOWA TYPU NG

- z eksponowanym kruszywem

Typ: Płyta peronowa typu NG o wym. 200 x 99,5 x 10cm

Jednostka certyfikująca: nie dotyczy
Aprobata Techniczna IBDiM: Nr AT/2016-02-3235
Nr Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowej: SIB/217-1

Deklarowane właściowości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Wytrzymałości na ściskanie Klasa betonu	≥C40/50
Nasiąkliwość	≤3%
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających 3% NaCl - ubytek masy z powierzchni przeznaczonej do ruchu	po 112 cyklach średnia ≤0,1kg/m² pojedynczy wynik ≤0,2kg/m²
Odporność na ścieranie	15 mm Metoda A ΔV≤13500mm³ Metoda B
Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem	≤ 20mm
Odporność na poślizg USRV	≥ 55 USRV
Całkowita zawartość alkaliów w betonie Na_2O_{eq}	≤ 3kg

Płyta peronowa przeznaczona jest do budowy peronów jedno i dwukrawędziowych dla skrajni 1675mm oraz 1725mm, do peronów w standardzie podstawowym. Wyrób osiąga deklarowane właściwości użytkowe po 28 dniach od daty produkcji.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych, instrukcja obsługi i stosowania, informacja nt bezpieczeństwa dostępne na stronie internetowej producenta: http://www.sibet.com.pl